



BOLIX N

preparat głęboko penetrujący

■ ZASTOSOWANIE:

Preparat służy do gruntowania podłoża przed wylewaniem posadzek i podkładów (cementowych i anhydrytowych) oraz przed malowaniem powierzchni wodorozcieńczalnymi (emulsyjnymi) farbami na bazie akrylu i polioctanu winylu. Stosowany jest do gruntowania chłonnych i pyłących podłoży mineralnych takich jak: beton, beton komórkowy, posadzki cementowe i anhydrytowe, gipsowe wyprawy tynkarskie, płyty gipsowo-kartonowe oraz tynki cementowo-wapienne. Preparat poprzez głęboką penetrację wzmacnia podłoże i poprawia przyczepność zapraw i powłok malarskich. Zmniejsza i ujednolica chłonność, oraz redukuje pylistość podłoża. Zabezpiecza gruntowaną powierzchnię przed szkodliwym działaniem wilgoci. Wyrównuje przebieg procesu wiązania i wysychania wykonanego podkładu lub posadzki. Zapobiega przenoszeniu zanieczyszczeń z warstw podkładowych do farby. Ogranicza efekt przebijania podłoża przez powłokę malarską i eliminuje możliwość wystąpienia plam.

■ TECHNOLOGIA WYKONANIA:

■ Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być nośne, równe, suche, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (takich jak: kurz, tłuszcz, pyły i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Podłoża o słabej przyczepności (odsłojone tynki i powłoki malarskie) trzeba usunąć. Nierówności i ubytki podłoża /rzędu 5 ÷ 15 mm/ muszą zostać wyrównane zaprawą BOLIX W, a następnie całość przespachłować zaprawą klejową BOLIX U (zamiennie UZ lub UZB w zależności od potrzeb). Nierówności /do 5 mm/ można wyrównać od razu zaprawą klejową BOLIX U (zamiennie UZ lub UZB w zależności od potrzeb). Nierówności i ubytki (rzędu 5 ÷ 15 mm) występujące w podłożu pod zaprawę samoniwelującą BOLIX SN wyrównać zaprawą wyrównawczą BOLIX WB.

■ Przygotowanie produktu:

Przed zastosowaniem całą zawartość opakowania wymieszać, aż do uzyskania jednolitego wyglądu.

■ Zastosowanie produktu:

Preparat nanieść na odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą pędzla, wałka lub przez natrysk. Okres schnięcia jednej warstwy preparatu wynosi w optymalnych warunkach pogodowych (przy względnej wilgotności powietrza 60% i temperaturze powietrza +20°C) min. 4-6 h. Przed wylaniem zaprawy samopoziomującej podłoże należy zagruntować aż do momentu całkowitej likwidacji chłonności podłoża. W tym celu na podłożach chłonnych trzeba

nałożyć kilka warstw preparatu po upływie odpowiedniego okresu schnięcia każdej warstwy preparatu.

■ Zalecenia wykonawcze:

- Preparat można stosować na nowo wykonanych podłożach mineralnych (podłoża betonowe i anhydrytowe, cementowe i cementowo-wapienne wyprawy tynkarskie) dopiero po upływie min. 3 ÷ 4 tygodniowego okresu dojrzewania podłoża
- Podłoża gipsowe, anhydrytowe oraz mocne powłoki malarskie przed gruntowaniem należy przeszlifować grubym papierem ściernym, a następnie obmieść szczotką i dokładnie odkurzyć.
- Preparat jest produktem gotowym i nie wolno do niego dodawać żadnych obcych składników.
- Proces gruntowania podłoża na zewnątrz budynku powinien przebiegać przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze powietrza od +5°C do +25°C.
- Preparat należy nakładać na podłoża o temperaturze od +5°C do +25°C.
- Nakładanie preparatu przez natrysk mechaniczny na zewnątrz budynku można stosować jedynie przy bezwietrznej pogodzie. Podczas nakładania chronić oczy i drogi oddechowe, pamiętając o przestrzeganiu zasad BHP. Przed rozpoczęciem prac powinno się wszystkie elementy pozostające w zasięgu robót, a nie przeznaczone do gruntowania odpowiednio osłonić i zabezpieczyć.
- Świeżo zagruntowane podłoża chronić przed opadami atmosferycznymi przez okres min. 4-6 h. Przez ten czas nie należy ich również myć ani moczyć.
- Po zakończeniu gruntowania narzędzia i ręce należy umyć bieżącą wodą. Powierzchnię zabrudzonych elementów należy przetrzeć wilgotną szmatką.
- Przed rozpoczęciem malowania lub wylewania posadzki zagruntowane podłoże powinno być całkowicie wyschnięte.

■ Środki ostrożności:

W trakcie nakładania preparatu należy chronić oczy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu z oczami należy płukać je obficie wodą i skontaktować się z lekarzem.

■ Niezbędne narzędzia:

- Pędzel, wałek malarski lub pistolet natryskowy z agregatem sprężarkowym.



BOLIX N

preparat głęboko penetrujący

■ DANE TECHNICZNE:

- Parametry użytkowe preparatu:
- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
- Temperatura podłoża: od +5°C do +25°C
- Czas schnięcia jednej warstwy: 4-6 h w warunkach norm.

■ Dane techniczne i własności produktu:

- Konsystencja: ciecz
- Kolor: bezbarwny
- Gęstość objętościowa: ok. 1,00 kg/dm³

/wszystkie dane techniczne zostały podane dla względnej wilgotności powietrza 60% i temperatury powietrza + 20°C/

■ ZUŻYCIE:

Zużycie preparatu przy jednokrotnym gruntowaniu podłoża wynosi ok. 0,10 kg/m². W celu dokładnego określenia zużycia wyrobu zaleca się przeprowadzenie prób na danym podłożu.

■ WARUNKI PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU:

Przechowywać w nieuszkodzonych oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C. Chronić przed mrozem i przegrzaniem. Okres przydatności do stosowania wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

■ DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE:

- Aprobata Techniczna ITB Nr AT-15-2693/2005 oraz AT-15-2796/2003
- Atest Higieniczny PZH Nr HK/B/1214/13/2001
- Certyfikat Nr ITB-003/Z
- Deklaracja zgodności Nr 1/B/2004 z dn. 12.10.2004 oraz 2/B/1/2005 z dn. 30.05.2005.

■ SKŁAD:

Przygotowany fabrycznie preparat jest bezbarwną cieczą o słabym zapachu, w jego skład wchodzi dyspersja akrylowe oraz środki modyfikujące.

BOLIX S.A. gwarantuje właściwą jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na rodzaj jego zastosowania i sposób użycia. BOLIX nie ponosi odpowiedzialności za pracę Projektanta i Wykonawcy. Wszystkie przedstawione wyżej informacje zostały podane w dobrej wierze według najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Nie zastępują one fachowego przygotowania Projektanta i Wykonawcy oraz nie zwalniają go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić odpowiednie próby lub skontaktować się z Działem Technicznej Obsługi Klienta BOLIX. Wraz z wydaniem powyższej Karty Technicznej wszystkie poprzednie tracą swoją ważność.

Bolix S.A. ul. Stolarska 8, 34-300 Żywiec
tel.: /+ 48 33/ 475 06 00, fax: /+ 48 33/ 475 06 12

www.bolix.pl

data aktualizacji: 2006-05-22