



IZOHAN

IZOBUD SBS-tixo

**modyfikowany SBS-em
lepek asfaltowo-żywiczny**

służy do przyklejania papy asfaltowej do zagruntowanego podłoża betonowego, sklejania warstw papy asfaltowej pomiędzy sobą

IZOHAN IZOBUD SBS-tixo jest asfaltowo-żywicznym lepikiem modyfikowanym SBS-em stosowanym na zimno.

Dane techniczne

Skład:

mieszanina asfaltów, rozpuszczalników wypełniaczy, SBS i innych dodatków uszlachetniających

Czas schnięcia:

około 24 h

Temperatura zapłonu wg Martensa-Penskigo:

od 31 do 40°C

Spływność masy z papy w temperaturze +60/-2°C

przy kącie nachylenia 45° w czasie 5 h:
nie spływa

Zdolność klejenia papy do papy:

260 +/- 11 N

Zużycie:

ok. 0,7 l/m²

Zgodność z normą:

PN-B-24620:1998/Az1:2004

Posiada Atest higieniczny PZH

Dostępne opakowania:

10 kg, 20 kg

Właściwości

- modyfikowany SBS-em
- jest łatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do użycia), dający się nakładać pacą lub szczotką dekarską
- posiada doskonałe właściwości klejące
- odporny na działanie czynników atmosferycznych, wysokich i niskich temperatur
- wyjątkowo odporny na starzenie krótko- i długoterminowe
- posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoży mineralnych i papy


Zastosowanie

- przyklejanie papy asfaltowej do zagruntowanego podłoża betonowego
- sklejanie warstw papy asfaltowej przy wykonywaniu wielowarstwowych izolacji
- wykonywanie przeciwwilgociowych, bezspoinowych izolacji w systemie **IZOHAN IZOBUD**

Sposób stosowania:

Przed nałożeniem masy IZOHAN IZOBUD SBS-tixo należy odpowiednio przygotować powierzchnię. Podłoże powinno być czyste, suche i gładkie, oczyszczone z tłuszczu, starych luźnych powłok, nacieków i innych substancji zmniejszających przywieranie. Podłoże betonowe należy uprzednio zagruntować roztworem gruntującym **IZOHAN IZOBUD Br** lub **IZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7**. Dokładnie wymieszaną masę nakłada się na izolowane powierzchnie szczotką dekarską lub pacą. Po około 20 minutach można układać na posmarowane podłoże papę, stosując metodę „lepek do lepiku” (smarując zarówno izolowaną powierzchnię, jak i papę), dokładnie dociskając ją na całej powierzchni. Brzegi zabezpieczyć listwami przed wywiniciem. W przypadku klejenia kilku warstw papy należy również stosować metodę „lepek do lepiku”. Zaleca się wykonywanie prac w temperaturach dodatnich. W czasie chłódów, dla łatwiejszego wykonywania prac, wskazane jest przed użyciem wstawić opakowanie z produktem do ciepłego pomieszczenia na 1–2 doby. Nie należy prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych i silnego nasłonecznienia.

IZ-SBST



Udzielamy gwarancji odnośnie jakości naszych materiałów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Dla budowli o specjalnych wymaganiach, których nie obejmuje niniejsza instrukcja, udostępniamy naszym Klientom własną fachową służbę doradczą. Z chwilą wydania przez nas nowej karty technicznej niniejsza instrukcja traci swą ważność. Wydanie 01/12

IZOHAN Sp. z o.o. 81-963 GDYNIA, ul. Łużycka 2, tel./fax (+58) 781 45 85, www.izohan.pl, info@izohan.pl

IZ-SBST

◀

Przechowywanie

Termin przechowywania w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach producenta wynosi 360 dni od daty produkcji. Przechowywać z dala od ognia.

Uwagi

Nie należy stosować wyrobu wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi i branży żywnościowej oraz do materiałów smołowych.

Wyrób zawiera rozpuszczalniki organiczne. Przy pracy należy przestrzegać przepisów BHP, nosić odzież, okulary i rękawice ochronne. Produkt stosować w miejscach przewiewnych, z dala od ognia. Wyrób należy chronić przed dostępem dzieci.

Narzędzia zabrudzone podczas wykonywania prac można czyścić rozpuszczalnikami benzynowymi.

Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23°C i 55% wilgotności względnej powietrza. Wyższe temperatury i niższa wilgotność przyspieszają, a niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza opóźniają czas obróbki i przebieg twardnienia.

Udzielamy gwarancji odnośnie jakości naszych materiałów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Dla budowli o specjalnych wymaganiach, których nie obejmuje niniejsza instrukcja, udostępniamy naszym Klientom własną fachową służbę doradczą. Z chwilą wydania przez nas nowej karty technicznej niniejsza instrukcja traci swą ważność. Wydanie 01/12