

Nr kat.
468



Sopro AMT 468

Ausgleichsmörtel Trass

Szpachla wyrównawcza z trassem

Stabilna, szybkowiążąca, cementowa, szara zaprawa szpachlowa o zwiększonej granulacji kruszywa do wypełniania, naprawiania i wyrównywania powierzchni podłóg i ścian pod okładziny z płytek ceramicznych.

Niska zawartość chromianów zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII.

- Jako zaprawa szpachlowa do wytworzenia powierzchni ze spadkiem i zaprawa wyrównawcza
- Zawiera tras reński
- Do warstw o grubości 2-30 mm
- Na wilgotne i suche podłoża
- Na ściany i podłogi
- W pomieszczeniach i na zewnątrz

Zastosowanie

Do wyrównywania, wygładzania i naprawiania powierzchni podłóg, ścian i sufitów z betonu, tynków grupy zapraw P II i P III, betonu komórkowego, muru z materiałów budowlanych z pumeksu, cegieł, bloczków wapienno-piaskowych oraz muru mieszanego. Do wykonywania pionowych i poziomych, jak również gładkich podłoży pod osadzone lub układane okładziny ceramiczne oraz płyty z kamienia naturalnego i betonowe, płyty Cotto itp. metodą cienko- lub średniowarstwową. Szczególnie nadaje się jako tynk wyrównawczy i jako masa szpachlowa do wytwarzania powierzchni ze spadkiem na podłożach nośnych w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych oraz na balkonach i tarasach. Po utwardzeniu szpachla **Sopro AMT 468** jest wodoodporna, przepuszczalna dla pary, odporna na zmienne cykle zamarzania i rozmrażania.

Grubość warstwy

Od 2-30 mm w jednym cyklu pracy, przy czym dla warstwy powyżej 20 mm stosować tylko na niewielkiej powierzchni (< 1m²)

Proporcje mieszania

4,75 - 5,25 l wody : 25 kg **Sopro AMT 468**

Czas dojrzewania

3 – 5 minut

Temperatura stosowania

Od +5 °C do maks. +25 °C (podłoże, materiał, powietrze)

Czas użycia

Ok. 45 minut

Możliwość chodzenia

Po ok. 6 godzinach

Możliwość układania płytek

Po ok. 12 godzinach

Dane czasowe

Odnoszą się do normalnego zakresu temperatur +23 °C i względnej wilgotności powietrza 50%. Wyższe temperatury skracają, a niższe wydłużają podane dane czasowe.

Zużycie

Ok. 1,5 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

Narzędzia

Mieszalnik, mieszadło śrubowe, kielnia, szpachla, paca do wygładzania, łąta do wyrównania, paca filcowa

Czyszczenie narzędzi

Wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy

Składowanie

W suchym pomieszczeniu na paletach, w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, 6 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji na opakowaniu.

Opakowania

Worek 25 kg

Właściwości

Sopro AMT 468 jest stabilną, szybkowiążącą, zawierającą tras, wzmocnioną tworzywem sztucznym, cementową zaprawą szpachlową do wypełniania, wyrównywania i naprawiania powierzchni podłóg i ścian, również w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, pod okładziny z płytek ceramicznych. Również do wytworzenia powierzchni ze spadkiem. Posiada bardzo dobre właściwości i parametry robocze. Po utwardzeniu szpachla **Sopro AMT 468** jest wodoodporna, przepuszczalna dla pary wodnej i odporna na zmienne cykle zamarzania i rozmrażania.

Dla powierzchni stale znajdujących się pod wodą, po szpachlowaniu i wyrównywaniu z użyciem szpachli **Sopro AMT 468**, zalecamy zastosować odpowiednie uszczelnienie zespolone z oferty Sopro.

Przygotowanie podłoża

Podłoża muszą być czyste, nośne, pozbawione rys, nie odkształcające się i pozbawione składników zmniejszających przyczepność (np. kurz, olej, воск, środki antyadhezyjne, wykwitów, materiały spiekane, pozostałości farb i lakierów). Podłoża wielowarstwowe muszą dobrze do siebie przylegać. Stare, kruche i nie nośne warstwy należy usunąć. Matowo wilgotne podłoża mogą być szpachlowane.

Podłoża gładkie i nie chłonne, jak stare resztki klejów podłogowych, warstwy farby lub miękkie warstwy tworzą szczególnie krytyczne podłoża i dlatego należy je usunąć lub odpowiednio przygotować.

Obowiązują odpowiednie wytyczne, zalecenia i normy.

Gruntowanie

Sopro HE 449: metodą „świeżo na świeżo”, po krótkim przeschnięciu, po ok. 10-15 minutach (maks. 30 min) nanieść szpachlę **Sopro AMT 468** na świeżą warstwę emulsji. **Sopro HE 449** musi wsiąknąć w podłoże. Wyschnięte powłoki emulsji należy usunąć. Zalecane podłoża: jastrychy cementowe (sezonowane min. 28 dni), powierzchnie betonowe (sezonowane min. 3 miesiące), stare okładziny ceramiczne, z lastrico, kamienia naturalnego, płyt betonowych i dobrze przylegające lakiery do betonu. Emulsję w zależności od chłonności podłoża rozcieńczyć wodą lub stosować w koncentracji zgodnie z zaleceniami karty technicznej produktu.

Sopro EPG 522: z posypką z piasku kwarcowego **Sopro QS 511:** jastrychy anhydrytowe.

Sposób użycia

Do czystego naczynia wlać 4,75–5,25 l wody i wymieszać mechanicznie z 25 kg (jednym workiem) szpachli **Sopro AMT 468**, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek, masy. Po upływie czasu dojrzewania, 3-5 minutach, ponownie dokładnie wymieszać. Przygotować taką ilość materiału, którą będzie można zużyć w czasie przydatności do obróbki (45 min!). Szpachlę nanieść na powierzchnię i wygładzić przy pomocy kielni lub szpachli; duże powierzchnie wyrównać łatą, wykonać filcowanie. Podłoża wilgotne mogą być szpachlowane, wydłuża to jednak czas utwardzania. Przed układaniem płytek podłoże musi wyschnąć! Stwardniałą szpachlę nie należy uzdatniać do ponownego użycia przez dodanie wody lub zmieszanie ze świeżą zaprawą. Szpachlowane powierzchnie, warstwy wyrównujące i naprawiane należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem; w razie potrzeby zwilżyć.

Wskazówki BHP

Oznakowanie:

Znak: Xi - preparat drażniący

Produkt zawiera: cement portlandzki

Zwroty zagrożenia:

R 37/38 działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę

R 41 ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:

S 2 chronić przed dziećmi

S 22 nie wdychać pyłu

S 24/25 unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S 26 zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

S 37/39 nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy

S 46 w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza

- pokaż opakowanie lub etykietę

Inne napisy: Zawiera cement. Z wodą/wilgocią tworzy związek o silnych właściwościach alkalicznych, dlatego należy chronić oczy i skórę. W przypadku kontaktu ze skórą dokładnie opłukać wodą. W przypadku kontaktu z oczami dokładnie opłukać wodą i skonsultować się z lekarzem.

Niska zawartość chromianów, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowią opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszych doświadczeniach i badaniach. Prezentowane informacje nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń z uwagi na brak wpływu na warunki pracy i sposób użycia produktu. W razie potrzeby prosimy o kontakt z naszym **Działem Doradztwa Technicznego**. Aktualna wersja karty technicznej produktu znajduje się na www.sopro.pl

Sopro Polska Sp. z o.o.

Centrala
ul. Poleczki 23/F
02-822 Warszawa
tel. 22 335 23 00
fax 22 335 23 09

Sprzedaż Północ i Centrum
ul. Poleczki 21/E
02-822 Warszawa
tel. 22 335 23 22, 22 335 23 58
fax 22 335 23 23

Sprzedaż Południe
ul. Mogilska 40
31-546 Kraków
tel. 12 410 58 50
fax 12 411 08 04

Doradztwo Techniczne
Warszawa tel. 606 145 811, 608 592 328
Rybnik tel. 602 281 040
Poznań tel. 604 274 960
Sitkówka/Nowiny tel. 602 444 491

www.sopro.pl