

Silver Primer®

Szybki Lakier SBS



Produkt rekomendowany przez
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
Rekomendacja Techniczna RT ITB – 1122/2008

Edycja 04/2011

Przeznaczenie:

Silver Primer® Szybki Lakier SBS to nowej generacji lakier asfaltowy z prawdziwym płynnym aluminium do renowacji pokryć dachowych oraz obróbek blacharskich wykonanych z metalu.

Zakres stosowania:

- stare zniszczone gonty bitumiczne,
- zniszczone pokrycia z papy asfaltowej,
- bitumiczne płyty faliste,
- obróbki dachowe i pokrycia wykonane z blachy.

Sposób stosowania:

Podłoże powinno być czyste i suche – należy usunąć wszystkie elementy zmniejszające przyczepność. Wszelkie większe pęknięcia, ubytki i nierówności w pokryciu bitumicznym należy obowiązkowo wypełnić Siplast Szpachla® Szybka Izolacja SBS.

Prace należy wykonywać w temperaturze powyżej +10°C. PRZED MALOWANIEM NALEŻY DOKŁADNIE WYMIESZAĆ ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA. NALEŻY MIESZAĆ AŻ DO OSIĄGNIĘCIA JEDNOLITEJ SREBRNEJ STRUKTURY, BEZ WIDOCZNYCH ŻŁOTYCH PASEMEK. OKRESOWO NALEŻY MIESZAĆ TAKŻE W CZASIE MALOWANIA.

W zależności od struktury oraz rodzaju powierzchni Silver Primer® Szybki Lakier SBS można nanosić metodą natrysku dynamicznego, wałkiem lub pędzlem. Na powierzchniach dachów płaskich zalecane jest krycie wałkiem, a w miejscach trudno dostępnych pędzlem. Na powierzchniach dachów stromych: gonty, płyty bitumiczne – najlepsze efekty krycia uzyskuje się metodą natryskową. Wałek lub pędzel należy prowadzić pojedynczym ruchem z góry na dół, rozprowadzać równomiernie na podłożu, nie powodując zacieków. Sposób krycia: jedna cienka warstwa. Całkowity czas utwardzenia lakieru wynosi 48 h godzin. Nie stosować w czasie opadów atmosferycznych czy też mgły. Nie rozcieńczać i nie podgrzewać produktu. W przypadku konserwacji starych pokryć bitumicznych ICOPAL zaleca systemowe rozwiązanie za pomocą płynnej kauczukowej membrany SBS z dodatkiem bitumu Siplast Dach® Szybka Izolacja SBS oraz Silver Primer® Szybki Lakier SBS z 6-letnią Imienną Gwarancją Jakości. Po naniesieniu Siplast Dach® Szybka Izolacja SBS po 3 dniach (optymalnie po 7 dniach) powinno się nałożyć warstwę szlachetnego aluminium Silver Primer® Szybki Lakier SBS. Optymalna temperatura aplikacji to od +10°C do +20°C. W przypadku renowacji obróbek blacharskich zaleca się przed malowaniem zagruntowanie powierzchni roztworem Siplast Primer® Szybki Grunt SBS w celu uzyskania jednolitej powierzchni.



Magazynowanie:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pozycji pionowej, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed nasłonecznieniem, wentylowanych, z dala od źródeł ciepła i ognia.

Wydajność:

- od 0,1 do 0,4 l/m² dla jednej warstwy w zależności od stanu i rodzaju powierzchni oraz metody i temperatury aplikacji.

Informacje praktyczne:

- ilość w opakowaniu: 5 litrów, 17,5 litra,
- okres trwałości: 24 miesiące,
- gwarancja: 6-45 lat w zależności od zastosowanego układu technologicznego Icopal: www.gwarancje.icopal.pl.

Dokumenty odniesienia:

PN-C-81803:2002
Rekomendacja Techniczna ITB nr RT ITB 1122/2008
Deklaracja Zgodności nr 1/B/2007
Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0972/01/2007

ICOPAL S.A.
ul. Łaska 169/197
98-220 Zduńska Wola
www.siplast.icopal.pl
www.fundament.icopal.pl
www.gwarancje.icopal.pl
www.icopal.pl

Dział Handlowy w Zduńskiej Woli
tel.: +48 43 823 41 11
fax: +48 43 823 40 25
zamówienia fax: +48 43 823 73 50
marketing.pl@icopal.com

Biuro Handlowe w Warszawie
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7B
02-366 Warszawa

